


防災製品性能試験結果通知書

（ローパーティションパネル
展示用パネル、祭壇
災害用間仕切り等）

防災協試第 NJ-17002 号
平成29年2月14日

株式会社 シオン 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 丸山 浩 司



平成29年2月8日付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

| | |
|-----------------|----------|
| 防災製品の 種類 | 災害用間仕切り等 |
| 商品名 又は 銘柄 | も～えん間仕切り |

| 適合区分 | 表面別の 試験結果 | 表面 A | 表面 B |
|------|--------------|------|------|
| 適合 | | --- | --- |

試験方法 「防災製品性能試験基準」を適用

備考

別記様式第2-6 (その2)

試料明細書 (ローパーティションパネル、展示用パネル、祭壇、災害用間仕切り等)

| | | | |
|-----------|-------|----------|---|
| 試験結果通知書番号 | 防災協試第 | NJ-17002 | 号 |
|-----------|-------|----------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 素材・混用率 表面加工 | 杉100% [防災薬剤入塗料塗布] |
| 組 織 | |
| 番手・密度 | |
| 質量 (g/ m ²) | 5,000g/m ² |
| 厚さ 表面A | |
| 表面B | |
| 中 間 | |
| 合 計 | 14mm |
| 材料等の 毒性審査コード | 1A-31 5B-19 5B-63 5C-21 5C-27 |
| 材料等の 製品番号 試験結果 通知書番号 | |

別記様式第2-6 (その3)

試験結果表 (ローパーティションパネル、展示用パネル、祭壇、災害用間仕切り等)

| | | | |
|-----------|-------|----------|---|
| 試験結果通知書番号 | 防災協試第 | NJ-17002 | 号 |
|-----------|-------|----------|---|

| 表面A | | 45° メッケルバーナー法 | | | |
|--------|------|---------------|--------------|----------------------------|----------|
| 試験体No. | 測定項目 | 残炎時間 (秒) | 残じん時間 (秒) | 炭化面積 (cm ²) | 発炎・くすぶり |
| | 合格基準 | 10以下 | 30以下 | 70以下 | 認められないこと |
| 2分加熱 | 1 | 0 | 0 | 24 | なし |
| | 2 | 0 | 0 | 24 | なし |
| | 3 | 2 | 2 | 31 | なし |

| 表面B | | 45° メッケルバーナー法 | | | |
|--------|------|---------------|--------------|----------------------------|----------|
| 試験体No. | 測定項目 | 残炎時間 (秒) | 残じん時間 (秒) | 炭化面積 (cm ²) | 発炎・くすぶり |
| | 合格基準 | 10以下 | 30以下 | 70以下 | 認められないこと |
| 2分加熱 | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |

| |
|----|
| 備考 |
|----|