


防災製品性能試験結果通知書

(ローパーティションパネル
展示用パネル、祭壇
災害用間仕切り等)

防災協試第 NJ-17004 号
平成29年5月2日

株式会社 シオン 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 丸山 浩 司



平成29年4月27日付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

防災製品の 種類	災害用間仕切り等
商品名 又は 銘柄	も～えん間仕切り(ラワン合板タイプ)

適合区分	表面別の 試験結果	表面 A	表面 B
適合		---	---

試験方法 「防災製品性能試験基準」を適用

備考

別記様式第2-6 (その2)

試料明細書 (ローパーティションパネル、展示用パネル、祭壇、災害用間仕切り等)

試験結果通知書番号	防災協試第	NJ-17004	号
-----------	-------	----------	---

素材・混用率 表面加工	合板(777)100% [防災薬剤入塗料塗布]
組 織	
番手・密度	
質量 (g/ m ²)	3,736g/m ²
厚さ 表面A	
表面B	
中 間	
合 計	9mm
材料等の 毒性審査コード	1A-31 5B-19 5B-63 5C-21 5C-27
材料等の 製品番号 試験結果 通知書番号	

別記様式第2-6(その3)

試験結果表(ローパーティションパネル、展示用パネル、祭壇、災害用間仕切り等)

試験結果通知書番号	防災協試第	NJ-17004	号
-----------	-------	----------	---

表面A		45°メッケルバーナー法			
試験体No.	測定項目	残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	発炎・くすぶり
	合格基準	10以下	30以下	70以下	認められないこと
2分加熱	1	1	1	32	なし
	2	0	0	34	なし
	3	0	0	32	なし

表面B		45°メッケルバーナー法			
試験体No.	測定項目	残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	発炎・くすぶり
	合格基準	10以下	30以下	70以下	認められないこと
2分加熱	1				
	2				
	3				

備考
