

# あいち産業科学技術総合センターでの耐燃焼性試験について

## ◎塗装方法

防炎強化下塗り剤「FPベース」を48時間どぶ浸けし、木守り専科FIRE Protect(FPホワイト)を1回塗装。

## 試験用板(耐燃焼性試験前後)



▲ 耐燃焼性試験前の木材



▲ 耐燃焼性試験後の木材

## 耐燃焼性試験グラフ

耐燃焼性試験において、国土交通省認定の「準不燃木材と同等効果 = 非燃焼時間10分間(総発熱量が8MJ/m<sup>2</sup>を10分間)」の試験結果を得ております。

